

**GREEN CAVE** s.r.l.Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
greencave@gruppocandeco.it - www.gruppocandeco.it**Unità Produttiva di Santhià (VC)**

Sede Operativa: 13048 Santhià (VC) - Loc. Cascina "La Mandria" - Tel 0161.93.99.53 - Fax 0161.93.05.60

DO-01-gc-07 del 07/08/2017

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°21**1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** MISTO DA GETTO 0/302. **Usi previsti:** aggregato per calcestruzzo conformemente a UNI EN 126203. **Nome e indirizzo del fabbricante:**

Green Cave srl
Stabilimento di produzione : Santhià
Località Cascina La Mandria
13048 Santhià (VC)

5. **Sistema di VVCP:** 2+6a. **Norma armonizzata:** UNI EN 12620:2008**L'organismo notificato:****ISTITUTO GIORDANO spa - 0407**7. **Prestazione dichiarata**

Granulometria	0/32 (d/D), G _{A90}	Solfati solubili in acido	AS _{0.2}
Massa volumica dei granuli	2732±2791 Mg/m ³	Zolfo totale	0.011%
Assorbimento di acqua	0.72±0.98%	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Aggregato esente
Pulizia Qualità delle polveri	f ₁₁ , MB0.5, SE ₍₁₀₎₈₂	Durabilità al gelo/disgelo	F ₁
Reattività alcali-silice	EP ₁ BM _{0.1} RA ₁		
Composizione/contenuto Cloruri	0.001%		

Descrizione petrografica: l'aggregato è di origine naturale, non frantumato. La sua natura petrografica è prevalentemente metamorfica di composizione essenzialmente silicatica composta da gneiss e micascisti (56%), quarziti (16%), serpentiniti (21%), miloniti (1%), tonaliti dioriti e graniti (2%), marmi (3%), anfiboliti (1%), lamelle micacee (tracce).

Granulometria: % passante a: 31.5 mm = 100, 22.4 mm = 91, 16 mm = 80, 11.2 mm = 69, 8 mm = 59, 5.6 mm = 50, 4 mm = 44, 2 mm = 33, 1 mm = 23, 0.25 mm = 11, 0.063 mm = 5 – **Forma dei granuli - Pulizia** (contenuto in conchiglie) – **Resistenza alla frammentazione, all'usura e all'abrasione superficiale - Resistenza alla levigabilità e all'abrasione da pneumatici chiodati** – **Composizione/contenuto** (composizione aggregato grosso riciclato, contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato, influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento, contenuto di carbonato di calcio) - **Stabilità di volume:** NPD.

Emissione di radioattività – Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose: **ASSENTI**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Padova, 8 marzo 2025

Dott. Piero Candeco