

**GREEN CAVE** s.r.l.Sede Legale e Amministrativa: 35129 Padova - via Prima Strada, 35/C - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590
greencave@gruppocandeco.it - www.gruppocandeco.it**Unità Produttiva di Cavaglià (BI)**

Sede Operativa: 13881 Cavaglià (BI) - Str. Vicinale Valledora - Tel 340.42.34.448

DO-01-gc-07 del 07/08/2017

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°27**1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** MISTO DA GETTO 0/252. **Usi previsti:** aggregato per calcestruzzo conformemente a UNI EN 126203. **Nome e indirizzo del fabbricante:****Green Cave srl**
Stabilimento di produzione : Cavaglià
Str. Vicinale Valledora
13881 Cavaglià (BI)5. **Sistema di VVCP:** 2+6a. **Norma armonizzata:** UNI EN 12620:2008**L'organismo notificato:****ISTITUTO GIORDANO spa - 0407**7. **Prestazione dichiarata**

Granulometria	0/22 (d/D), GA85	Solfati solubili in acido	AS_{0.2}
Massa volumica dei granuli	2766±2778 Mg/m ³	Zolfo totale	0.011%
Assorbimento di acqua	0.75±0.89%	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Aggregato esente
Pulizia Qualità delle polveri	f _{1.1} , MB0.7, SE ₍₁₀₎₈₀		
Reattività alcali-silice	EP _{II} BM _{0.1} RA ₁	Durabilità al gelo/disgelo	F ₁
Composizione/contenuto Cloruri	0.001%		

Descrizione petrografica: l'aggregato è di origine naturale, non frantumato. La sua natura petrografica è prevalentemente metamorfica di composizione essenzialmente silicatica composta da gneiss e micascisti (55%), serpentiniti (21%), quarziti (12%), miloniti (2%), tonaliti, dioriti e graniti (2%), anfiboliti (2%), marmi (6%), miche (tracce).

Granulometria: % passante a: 31.5 mm = 100, 22.4 mm = 99, 16 mm = 86, 11.2 mm = 71, 8 mm = 61, 5.6 mm = 54, 4 mm = 48, 2 mm = 34, 1 mm = 22, 0.25 mm = 7, 0.063 mm = 3 - Forma dei granuli - Pulizia (contenuto in conchiglie) - Resistenza alla frammentazione, all'usura e all'abrasione superficiale - Resistenza alla levigabilità e all'abrasione da pneumatici chiodati - Composizione/contenuto (composizione aggregato grosso riciclato, contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato, influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento, contenuto di carbonato di calcio) - Stabilità di volume: NPD.

Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose: ASSENTI

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Padova, 8 marzo 2025

Dott. Piero Candeco